

Nafuflex S 3

Beschermende en afdichtende coating voor minerale ondergronden



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen verdunde zuren en logen
- Verdraagzaam met cement en kalk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Beschermde en afdichtende coating voor beton, pleisterwerk, metselwerk en lichte bouwmaterialen
- Aanmaken van bitumenmortel, zoals waterdichte voeg- en metselmortel.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding: De ondergrond moet schoon, stabiel, vorstvrij en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn (zoals stof, olie, etc.). Loszittende delen (zoals klei of zand) moeten worden verwijderd. Het metselwerk moet afsluitend worden gevoegd. Betonnen oppervlakken moeten eventueel worden afgebraamd.

Voorstrijk: Bij droge, sterk zuigende ondergronden raden we aan om een voorstrijk te gebruiken van 1 deel Nafuflex S3 en 10 delen water.

Verwerking: Voor de verwerking moet Nafuflex S 3 worden doorgeroerd.. De deklaag moet onverdund erop worden gerold of uitgestreken. Het is ook mogelijk om te spuiten.

Cement- en kalkmortel: Nafuflex S 3 kan zonder dat er vlokken ontstaan lichtjes in de cement- en kalkmortel worden gemengd. Hierbij moet aan het aanmaakwater 5 tot 20% Nafuflex S 3 worden toegevoegd. Dit maakt de mortel soepel en goed verwerkbaar.

Nabehandeling: Nafuflex S 3 moet tot aan de volledige droging worden beschermd tegen waterbelasting en vorstinwerking.

Bijzondere richtlijnen: Gereedschap kan na gebruik direct met water worden schoongemaakt. Zodra het materiaal is opgedroogd, moet terpentijn worden gebruikt.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	g/cm ³	1	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	≥ 5	lucht- en ondergrondtemperatuur
Verbruik (vlak)	g/m ²		afhankelijk van de aard van de ondergrond
Als rolcoating	g/m ²	ca. 250	
Droogtijd (stofdroog) ¹⁾	uren	< 5	bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid
Verwekingspunt van de vaste stof	°C	> 45	
Weerstand tegen kou	°C	4	geen scheuren bij buigen
Warmtebestendigheid	°C	70	niet verlopen

1) Afhankelijk van temperatuur, vochtigheid, ondergrond en natte laagdikte wordt de droogtijd verlengd of verkort.

Leveringsvorm	25 kg emmer 1 pallet (12 emmers á 25 kg)
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016523]